

MACHIYA SELECT 天然石の美しさと伝統の左官技術を再現

「マチャ セレクト」

水洗い不要で鮮やかな仕上がり 室内、室外どちらでも施工可能 汚水処理・環境に配慮した次世代洗い出し工法



写真番号: PH-179



写真番号: PH-180

用途 エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道などの建物内外装に

水洗い不要

水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。

※室内でも安心してお使い頂けるホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆認定品です。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0910003
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org

美しい仕上がり

既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なサイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。

モルタル・種石見本

ここに表示している見本は一例です。11種の種石と6色のモルタルを自由に組み合わせられます。お好みに合わせてセレクトしてください。

種石: 淡路・紅葉・大磯・御浜・南部・茜・象牙・青海・桃山・白仙・黒仙

モルタルカラーチャート:

※印刷物の為実際の色調と異なります。種石は天然石を使用しています。ロットにより色目などが異なる場合や、使用する種石によりモルタルの色が変わってしまう場合があります。


試験成績

	材齢7日
曲げ強さ	4.02N/mm ²
圧縮強度	27.7N/mm ²

試験方法はJIS R 5201に準ずる。MACHIYA大磯(濃灰)にて試験。



淡路




セメント



利休白茶



丁字茶



桃花

紅葉



セメント



利休白茶



丁字茶




桃花


大磯



セメント



利休白茶



濃灰



灰浅緑

御浜




セメント



利休白茶



丁字茶



濃灰